

SCHEDA TECNICA
RISERVATA

Denominazione prodotto		CASTOLIN 4080	
Tipo di prodotto Elettrodo rivestito		Procedimento Saldatura ad arco elettrico	
Analisi tipica %		Norme	
	C 0,10	DIN 8555 E9 – UM – 250 - CKRZ	
	Si 1,34		
	Mn 0,89		
	Cr 29,06		
	Ni 10,79		
	Fe resto		
	Co 0,45		
Dati tecnici			
	Rm: 864 N/mm ²		
	Rp 0.2: 693 N/mm ²		
	A: 20,5%		
	Durezza: 250 HV30		
	Durezza dopo incrudimento: 350 HV30		
	Resilienza KV 20°C: 28 J		
Note			
	//		
Data	Aprile 2012	SALTECO SPA	



Special Electrode
 Spezialelektrode
 Electrode Special
 Electrodo Especial

Eutectrode® EC 4080

Euro Code: 2916

Ø: 3.2 mm X 350 mm
 Δ: 5.0 Kg
 Polarity: =+/-
 Amp: 70-110 A/ Ø 3.2
 Esc: 100111
 Contr: JEP027680

 250°C/1h



nickel <http://www.castolin.com>